



Calidad para Profesionales

SISTA PLÁSTICOS, METALES y MAMPOSTERÍA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO

Descripción:

Sista F110 Plásticos, Metales y Mampostería es un sellador monocomponente 100% silicón de curado neutro y de alto desempeño, formulado para sellar juntas de materiales poco convencionales como plásticos, metales y materiales porosos de mampostería en interiores y exteriores. Cura rápidamente con la humedad del ambiente formando un hule elástico muy resistente.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ No es corrosivo.
- ▶ Excelente resistencia a los rayos UV y humedad.
- ▶ No se encoje, no se despegas, no se agrieta y no se amarillea con el paso del tiempo.
- ▶ Seca al tacto en minutos, formando un sello a prueba de agua que evita fugas y filtraciones.
- ▶ Cumple con la norma ASTM C-920.
- ▶ Aplicación fácil y limpia, sin escurrir.
- ▶ Resistente a altas y bajas temperaturas (-40°C a 176°C).

Sabías qué...
Usar correctamente el sellador puede ayudar a ahorrar energía, ya que genera una barrera contra las influencias de la intemperie y provee una protección contra la humedad, polvo, químicos, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sista F110 Plásticos, Metales y Mampostería está indicado para sellar profesionalmente:

- ▶ Juntas de expansión.
- ▶ Sellado de techos metálicos y cubiertas de acrílicos.
- ▶ Ventanería de PVC.
- ▶ Láminas de policarbonato (Probar compatibilidad antes de usarse).
- ▶ En mampostería.
- ▶ Emboquillado alrededor de puertas y ventanas.
- ▶ Canales de desagüe de PVC y lámina.
- ▶ Con excelente adhesión a varios materiales lisos y porosos como metales, plásticos, láminas metálicas, PVC, fibrocemento, yeso, ladrillo, teja y asbesto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades:

- ▶ Consistencia de pasta suave y ligera.

Materias primas básicas:

- ▶ Polímero de silicón, cargas y catalizador.

Características físicas y químicas (Valores típicos, no especificaciones):

Densidad	1.02 ± 0.01 g/ml.	Módulo de elasticidad	200psi (ASTM D412)
Olor	Neutro (bajo olor)	Alargamiento a la ruptura	350% (ASTM D412)
Dureza	30 puntos (ASTM D412)		

Propiedades funcionales:

(Los tiempos indicados pueden tener variaciones, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura del ambiente de la caducidad del producto, del tamaño de la junta y del uso que se le dé al producto.)



Formación de película:
(23-25 °C, 50% HR) 8 min.

Tiempo de curado:
(23-25 °C, 50% HR)* 120 min.

Secado al tacto:
(23-25 °C, 50% HR) 6 min.

Tiempo de trabajo:
(23-25 °C, 50% HR) 5 min.

Durabilidad	+ 30 años
Caducidad	Aprox. 12 meses
Mov. Dinámico de juntas	±25%
Relación de curado	2 a 3mm/día
Pintable	No
Temperatura de aplicación	-37 °C a 60 °C
Temperatura de servicio	-62 °C a 177 °C**

*Dependiendo de las condiciones ambientales.

** (210 °C intermitente)

APLICACIÓN

Sista F110 Plásticos, Metales y Mampostería viene listo para ser usado, se aplica desde el cartucho con una pistola estándar de calafateo mecánica sin ningún tipo de tratamiento especial.

Preparación de la superficie:

- **Remueva con un paño seco todo el polvo, grasa, humedad y suciedad** de las superficies antes de aplicar el producto.
- Utilice solventes tales como xileno, tolueno o alcohol isopropílico, no utilice thinner, aguarrás, petróleo ni soluciones jabonosas.

5 pasos para un sellado PROFESIOSISTA:

1. Coloque cinta para enmascarar en ambos lados de la junta.
 2. Corte la punta roscada del cartucho, perpendicularmente y atornille la pipeta en la rosca.
 3. Posteriormente, corte diagonalmente la pipeta calculando cubrir el área requerida
 4. Coloque el cartucho en la pistola de calafateo y aplique el sellador relleno la ranura.
 5. Repase la aplicación con una espátula de punta redonda o con una cuchara pequeña, antes de que transcurran 9 minutos (23-25 °C, 50% HR).
- Quite la cinta para enmascarar y limpie el exceso de silicón, con un solvente antes de que se seque.

RENDIMIENTO

Rendimiento estimado:

Metros lineales por cartucho de 300 ml.

Profundidad de la junta en mm.	Ancho de la junta en mm.							
	3	7	10	12	16	19	25	
3	32	14	10	8	6	5	4	
5		8	6	5	4	3	2	
7		6	4	3	3	2	1.5	
10			3	2.5	2	1.5	1.2	
12				2	1.5	1	1	

Los valores de esta tabla son aproximados.

PRESENTACIONES

• Cartucho

300 ml

• Colores transparente blanco

Unidad de embarque:

- Caja con 12 cartuchos de 300 ml.

ALMACENAMIENTO/TIEMPO DE VIDA

- Debe almacenarse en un lugar fresco y seco (menos de 32 °C).
- El tiempo de vida es de aproximadamente 12 meses para cartuchos que no han sido abiertos.

NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

- No es pintable.
- No se use para envidriado estructural.
- No utilizar en láminas de grandes dimensiones de policarbonato.
- No utilizar en aplicaciones bajo el agua, en superficies húmedas o en áreas donde exista abrasión.
- Cuando vulcaniza despiden oximas que son dañinas para el organismo.
- Después de que el material ha curado puede ser removido mecánicamente (con cutter o navaja).

PRECAUCIONES

- Utilice el producto en lugares ventilados, ya que en períodos de exposición prolongada el producto puede irritar ojos, piel y vías respiratorias.
- En caso de contacto con la piel y ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente al médico y aporte el producto.
- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.

Las instrucciones anteriores se basan en ensayos completos y en la experiencia general ganada en este campo. Pues es imposible examinar todos los métodos de la instalación y en vista de las diversas condiciones de trabajo. Sin embargo, declaramos que la información dada es completa. Por lo tanto recomendamos que las pruebas se deban realizar para asegurar el éxito. Garantizamos un estándar de calidad uniforme para este producto. Para las aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica, se recomienda contactar a nuestros asesores técnicos y realizar pruebas previas.

