

HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO



i Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!

S.P.O. "S" ACEITE PENETRANTE SINTETICO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SPO "S" ofrece al mecánico un producto que es capaz de penetrar la mayoría de las partes oxidadas, corroídas y "gripadas" mediante una acción penetrante. El producto contiene solventes de bajo punto de ebullición, capaces de suavizar la corrosión o el material que ha gripado la pieza.

Propiedades adicionales del producto son la excelente capacidad de lubricación de la película residual sobre la parte roscada. Esto consiste en una mezcla de aceites sintéticos livianos en combinación con bisulfuro de molibdeno. Esta combinación hace al producto adecuado para dar tratamiento de pre ensamblado de rodamientos, ejes, pistones, cilindros, anillos, guías y la mayoría de las piezas de metal. También se obtiene un ahorro sustancial mediante el mantenimiento preventivo al rociar los tornillos y las tuercas previo a su uso. Este producto puede servir como un lubricante de propósito general para muchas aplicaciones de mantenimiento.

Usar en todas las formas de amarradores roscados en su ensamble y desensamble. Adecuado para uso automotriz, industrial, marino, agrícola, aéreo y muchos otros federalmente inspeccionados don

DIRECCIONES: Agítese bien antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o más. (ADVERTENCIA: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! SOLO agua tibia deberá usarse!) Para control preciso, remover la punta e insertar el tubo extensor plástico. Reemplazar la punta con in movimiento de roscado, teniendo cuidado de no rociar hacia la cara. Aplicar en partes gripadas o corroídas dejando unos minutos para que el producto "penetre". Golpear suave con martillo para ayudar a penetrar. Para partes duras, repetir el rociado y dejar más tiempo para penetración. Para lubricación, solo rociar la parte.

La línea "S" de Sentinel de lubricantes en aerosol no afectan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea "S" de Sentinel de aerosoles no contienen CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad` cSt	@ 100°C	2.9	
	@ 40°C	10.3	
Índice de Viscosidad		138	ASTM D- 445
Punto de Fluidez °C (°F)		-54 (-60°F)	ASTM D-2270
Punto de Inflamación °C (°F)		110 (230°F)	ASTM D- 97
Punto de Llama °C (°F)		118 (244°F)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III		Ninguna	ASTM D- 92
Demulsibilidad, 82°C		Pasa	ASTM D- 892
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F), 3 Horas		1a	ASTM D-1401
Prueba de Herrumbre		Pasa	ASTM D- 130
Solidos		Bisulfuro de Molibdeno	ASTM D-665 A&B
Clasificación USDA		H-2	
Peso Neto por Aerosol de 20 oz		15 oz. (425g)	

PIN #

01017

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

