

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

D-MOIST “S” **DESPLAZADOR DE HUMEDAD**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Desplaza la humedad – Excelente para usar en cualquier equipo que sea sensitivo a la humedad como los motores de combustión interna, alambrados de alto voltaje, distribuidores, contactos eléctricos, arrancadores, motores, generadores, alternadores, relays y superficies que se vuelvan conductoras. Superior para uso en motores marinos y para sistemas de ignición.



Detiene la Herrumbre – Excelente para uso en moldes, herramientas, piezas, ensambles y metal de máquinas nuevas en almacenaje interno. Provee resistencia contra los vapores ácidos y el salitre. Crea una buena barrera contra la humedad y la corrosión que puede brindar hasta dos años de protección bajo techo (a la intemperie de 6-12 meses).

Penetra – Se introduce rápido para liberar las piezas gripadas o agarrotadas por el óxido, goma, grasa, pintura y otros residuos. Fácil de usar, limpio y muy efectivo en penetrar sujetadores roscados y pines, mangas, bisagras, tubos a presión y muchas otras

Lubrica – Contiene un aceite lubricante inhibido para muchas aplicaciones de lubricación ligera. Puede usarse en tuercas, tornillos, pines, ejes, rodamientos, pasadores, candados o el ensamblado y desensamble de equipo y motores, resortes, eslabones, rodamientos de uso liviano, plásticos, pernos de ruedas, sistema de frenos, cadenas, sierras de cadena y todo tipo de rosca.

DIRECCIONES: Agitar bien la lata antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o más. *(AVISO: Nunca usar calor directo sobre las latas! Solo agua tibia deberá usarse!)* Para control preciso, remover la punta e insertar el tubo extensor plástico. Remplazar la punta con un movimiento de roscado, teniendo cuidado de no rociar hacia la cara.

La línea de lubricantes Sentinel “S” no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria.

La línea de Sentinel “S” no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Apariencia	Color trigo
Espesor de la Película, milésimas	0.13
Salitre al 5%, horas al fallo	38
Punto de Inflamación de la Película Húmeda, °C (°F)	> 38 (100)
Punto de Inflamación de la Película Seca, °C (°F)	>150(300)
Conductividad Eléctrica	No es conductor
Gravedad Específica, g/cc @ 60/60 °F	0.84
Peso, lbs./gal @ 70 °F	7.0
Clasificación USDA	H-2
Peso Neto por Aerosol de 20 oz	15 oz. (425g)
PIN #	01042

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.
P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com

