

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-WR WHITE

**GRASA BLANCA
A PRUEBA DE AGUA**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WR White es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales. Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando está sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F). SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas. En pruebas a bajas temperaturas - 17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR White esta formulada con materiales aceptados para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos. SL-WR White no se afecta por la mayoría de los alimentos. Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Está recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura. Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR White esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 1 y 0.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Grado NLGI | 2 | ASTM D-1092 |
| Penetración Trabajada | 265-295 | ASTM D- 217 |
| Punto de Goteo | Ninguno | ASTM D-2265 |
| Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas | -1 | ASTM D- 942 |
| Preventivo de Oxidación No Mancha | 1a | ASTM D-1743 |
| Lavado con Agua | .5 | ASTM D-1264 |
| Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb) | 34+ (75) | ASTM D-2509 |
| Desgaste de las Cuatro Bolas | .6 mm | ASTM D-2266 |
| Sólidos | Óxido de Zinc | |
| Clasificación NSF | H-1 | Reg #133570 |
| Apariencia | Blanca Opaca | |
| PIN # | | 03109 |

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

