

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



SL WR "S" GRASA A PRUEBA DE AGUA BLANCA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Grasa Blanca SL WR "S" es extraordinaria para cada fase de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia de agua, vapor, la mayoría de los ácidos y sus sales. Prácticamente no se produce ningún enjuague, deterioro o emulsificación cuando se somete a altas temperaturas.

La Grasa SL WR "S" Blanca esta formulada con materiales aceptables por la FDA y USDA para usarse en equipos de manejo de alimentos y con productos alimenticios. No se afecta con la cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina. Incluso los químicos usados para limpiar en planta de procesar alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Es recomendada para todo tipo de ejes, rodamientos, guías, levas y todo tipo de equipos mecánicos especialmente aquellos sujetos a condiciones de mucha agua y/o alta temperatura.

DIRECCIONES: Agitar bien la lata antes de usarse. La temperatura de la lata deberá ser de 18°C (65°F) o mas. (AVISO: Nunca usar calor directo sobre las latas! Solo agua tibia deberá usarse!) Insertar extensor plástico en aplicación precisa. Aplicar liberalmente al área a ser lubricada. Limpiar el exceso.

La línea de lubricantes Sentinel's "S" no atacan la capa de ozono y están especialmente formulados para la industria. La línea de Sentinel "S" no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo, o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

Debido a lo anterior y a su color blanco, la grasa blanca SL WR "S" es muy recomendada para plantas de proceso de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

CARACTERISTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 hrs		
Prevención de Herrumbre	1a	ASTM D-1743
Sin Manchas		
Lavado por Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (75)	ASTM D-2509
Timken OK Load Kg (Lb)		
Desgaste en las Cuatro Bolas	.6mm	ASTM D-2266
Sólidos	Oxido de Zinc	
Apariencia	Blanca Opaca Pegajosa	
Clasificación USDA	H-1	
Peso Neto por Aerosol	15 oz. (425g)	
Volumen Neto por Aerosol	20 oz. (567g)	

PIN #

01015

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR

Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367

GUATEMALA

Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048