

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

This file was made with a DEMO version of PDFtypewriter. You can purchase the full version which does not display this message at <http://www.ctdeveloping.com>



SL-WR WHITE GRASA BLANCA A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WR Blanca es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación incluyendo (pero no limitada a) la presencia del agua, vapor, la mayoría de ácidos, o sales. Hay muy poco o ningún lavado, descomposición, o emulsificación cuando esta sujeta a temperaturas bajo 205°C (400°F). SL-WR Blanca mostró una superior cohesividad y tenacidad después de haber sido “trabajada” por 72 horas. En pruebas a bajas temperaturas -17.8°C (0°F), mostró una película superior y una excelente bombeabilidad.

SL-WR esta formulada con materiales aceptados por la FDA y la USDA para uso en equipos de manejo y proceso de alimentos. SL-WR no se afecta por la mayoría de los alimentos. Resiste cerveza, alcohol, bebidas, sal, almidones, jaleas, azúcar y harina.

Hasta los productos químicos de limpieza usados en las plantas de alimentos tienen poco efecto sobre sus propiedades lubricantes. Esta recomendada para todas las superficies deslizantes, ejes, rodamientos y todo tipo de equipo mecánico, especialmente aquellos sujetos a condiciones de agua y/o alta temperatura. Debido a lo anterior y a su color blanco, SL-WR esta altamente recomendada para plantas de alimentos, lecherías, empacadoras de carne, panaderías, plantas farmacéuticas, hospitales, plantas textiles, etc.

Esta también disponible en grados NLGI 0 y 1.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación No Mancha	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.5	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	34+ (75)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Oxido de Zinc	
Clasificación USDA	H-1	
Apariencia	Blanca Opaca	

PIN #

03109

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL



EL SALVADOR
Av. Siemens, Lote No. 3, Urb. Industrial Santa Elena, Ant. Cuscatlan, La Libertad
Tel. (503) 2212-6300 Fax (503) 2289-0367
GUATEMALA
Calle Real de Guajitos, Lote No. 147, Zona 12, Col. Morse, Ciudad de Guatemala
Telefax: (502) 2383-4047 * 2383-4048

This file was made with a DEMO version of PDFtypewriter. You can purchase the full version which does not display this message at <http://www.ctdeveloping.com>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.